




tél 027 306 39 20
 fax 027 306 22 53
 web www.genetti.ch
 mail contact@genetti.ch

Prélèvements de graviers	
courbes des composants séparés, fuseaux préférentiels pour mélange de béton et courbe de mélange	
Origine	Genetti SA
Emplacement	Riddes
effectué par:	Paulo dos Santos
Remarques:	mélange pour le web

0/4m	38%	16.09.04	gra2
4/8 Epines	8%	16.09.04	gra3
8/16r Epines	21%	16.09.04	gra4
16/32 rond Riddes	33%	15.09.04	gra5
4/6 c Riddes		16.09.04	gra6
6/11c Riddes		16.09.04	gra7
11/16 c Riddes		15.09.04	gra8
16/32c		16.09.04	gra9
total	100%		

Courbe de composition de graviers, fuseau normalisé et résultat du mélange



Tamis	Recette
mm	
0.063	1.85
0.08	2.59
0.10	3.32
0.125	3.82
0.16	4.62
0.20	5.42
0.25	6.23
0.32	8.03
0.40	9.84
0.50	11.65
0.63	15.53
0.80	19.40
1.00	23.28
1.25	25.95
1.60	28.62
2.00	31.29
2.50	33.52
3.15	35.75
4.00	37.98
5.00	40.36
6.30	43.04
8.00	45.12
10.00	52.61
12.50	60.10
16.00	67.58
20.00	78.38
25.00	89.18
31.50	99.98
40.00	99.99

présentation générale et explicatifs disponibles sur www.genetti.ch